


Край уравнивания



Принадлежности

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

PROID_88786~20230608~891583~SUV_KSP

Край уравнивания KSP 47,5 изготавливается из специально модифицированного термопластичного эластомера. Этот материал самозатухающий, не содержит галогенов и испытан в соответствии со стандартом EN 45545-2.

Край уравнивания обладает отличными механическими свойствами, устойчив к истиранию и крепится с помощью заданной конфигурации отверстий.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	термопластичный эластомер
	-10 – 85 °C
	В соответствии с UL94: V0 UL94
	C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,20 LOI R22 / R23 HL2 : 29,9 % Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 42
	Слабые кислоты Щелочь



Вид изделий	Номер для заказа	Цвет	Кол. м
Край уравнивания 47,5 мм ¹⁾	83980105	Черный	25
¹⁾ Твердость по Шору А 78			

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

 **Материал**
термопластичный эластомер

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

 **Температура/диапазон температур**
-10 – 85 °C

ПОЖАРОСТОЙКОСТЬ

 **Класс горючести**
В соответствии с UL94: V0 UL94

 **Противопожарные свойства согласно EN 45545-2**
C.I.T. R22 / R23 HL3 : 0,20
LOI R22 / R23 HL2 : 29,9 %
Ds (max.) R22 / R23 HL3 : 42

ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

 **Устойчив к:**
Слабые кислоты
Щелочь

Край уравнивания

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

HF Безгалогенная

СООТВЕТСТВИЕ

RoHS RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

ДОПУСКИ И РАЗРЕШЕНИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

EU Допуск ЕС для железнодорожного транспорта
EN 45545-2

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Made in Germany Сделано в Германии

Все сведения, содержащиеся в наших проспектах и каталогах, а также в интернете, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Предоставленные фирмой Murrplastik электронные данные и файлы, в частности файлы САПР, основываются на сегодняшнем уровне знаний об описанной продукции.

Этой информацией не может быть обоснована юридически обязательная гарантия определенных свойств или пригодности для определенной цели применения.

Все сведения о химических и физических свойствах нашей продукции, а также практические устные, письменные рекомендации и результаты экспериментов мы приводим добросовестно.

Они не освобождают покупателя от обязанности проведения собственных испытаний и экспериментов для определения конкретной пригодности продукции к предполагаемой цели применения.

Фирма Murrplastik не дает гарантий в отношении актуальности, правильности, полноты или качества предоставленной информации.

Фирма Murrplastik не несет ответственности за ущерб, возникающий из использования продукции.

Фирма Murrplastik оставляет за собой право на внесение технических изменений и улучшений в рамках непрерывного усовершенствования своих изделий и услуг.

В остальном действуют наши общие условия продажи.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_88786~20230608~891583~suv_ksp